

# SAPPORO Waterbased Woodstain

Transparan Cat Acrylic 100 %, berbahan dasar air untuk kayu yang transparan yang memberi lapisan bening, sehingga serat-serat kayu tetap nampak indah alami.

## Keuntungan



## Metode Pengecatan

### 1. Kuas :

- Untuk lapisan pertama encerkan 30% dengan air bersih.
- Untuk lapisan kedua dan selanjutnya encerkan 10-20% dengan air bersih.

### 2. Kain (Dibal) :

- Gunakan kain potongan kaos dari serat kapas
- Encerkan 100 - 200% dengan air bersih
- Ulas permukaan searah dengan arah serat kayu
- Lakukan berulang sampai mendapatkan warna yang diinginkan

### 3. Alat semprot biasa :

- Encerkan 30% dengan air bersih. Untuk lapisan pertama usahakan hasil Semprotannya sampai ke permukaan kayu agak sedikit basah agar dapat diserap oleh kayu.
- Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, lakukan seperti biasa.

### Persiapan permukan

- Permukaan harus bersih dari debu, kotoran, minyak dan kontaminasi lain.
- Permukaan kayu digosok dengan amplas halus (No. 400) sampai licin, searah dengan urat kayu.
- Bersihkan debu bekas amplas.
- Beri 2 -3 lapis Woodstain dengan pengenceran yang sesuai dengan warna akhir yang diinginkan, bila warna akhir lebih muda maka pengenceran dapat sampai 30 % atau lebih bila diperlukan. Untuk lapisan terakhir dapat digunakan kain potongan kaos dari serat kapas (katun). Pengecatan harus searah urat kayu.

### Untuk permukaan kayu yang sudah pernah di cat

- Cat lama dasar melamine atau alkyd harus dikerok sampai ke dasar kayu, agar penyerapan Woodstain kepermukaan kayu semaksimal mungkin.
- Permukaan harus bersih dari debu, kotoran, minyak dan kontaminasi lain.
- Permukaan kayu digosok dengan amplas halus (No. 400) sampai licin, searah dengan urat kayu.
- Bersihkan debu bekas amplas.

### Cat Akhir

- Beri 2- 3 lapis Woodstain dengan pengenceran yang sesuai dengan warna akhir yang diinginkan.
- Permukaan yang pernah di cat, Biasanya warna cat lama masih berbekas, sehingga pemilihan warna sebaiknya mendekati cat lama agar warna tidak belang.

## KEMASAN PRODUK



1 Liter 0.5 Liter



**DAYA SEBAR  
TEORITIS**  
16 M<sup>2</sup> / liter  
untuk ketebalan  
25 micron



**SWS-1000**




**SWS-301**  
PINE



**SWS-403**  
CHERRY



**SWS-402**  
REDWOOD




**SWS-503**  
WALNUT




**SWS-500**  
MAHOGANY



**SWS-502**  
PALISANDER



**SWS-504**  
AKASIA



**SWS-600**  
ANTIQUE BLACK